

NOVATOL TopSpin

Merkblatt 1908 / Version 11 / 12.2022

Innen Seidenmatt 30 / Seidenglanz 50

Produkt NOVATOL TopSpin ist ein Kunstharz-Haftemal für hochwertige Innenanstriche.

Er zeichnet sich aus durch:

- Überzeugende Verarbeitungseigenschaften
- Perfektes Oberflächenfinish
- Weisslack mit hervorragender Deckkraft
- Exzellente Schmissfestigkeit
- Überdurchschnittlich gute Haftung
- Sehr gutes Standvermögen und Kantendeckung

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse F.**

Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Als Fertiganstrich im Wohnungsbau, in Industriebauten, in öffentlichen Bauten, bei Renovations- und Erstanstrichen wie z.B. auf Türen, Fenster, Täfer, Metall, Möbel usw. Kurzum: überall im Innenbereich, wo vornehme und strapazierfähige Oberflächen verlangt werden.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Alkydharze, PU-modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxyd Rutil und spezielle Füllstoffkombinationen
Verbrauch	Ca. 100 – 150 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Streichen/Rollen: Terpentinersatz Spritzen: Kabe Kunstharzverdünner 501
Dichte	Ca. 1,50 kg/l (weiss)
Festkörpergehalt	Ca. 78% (weiss)
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	21,5%, abgabepflichtig. VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.
Konsistenz	Thixotrop/streichfertig
Glanzgrad	Seidenmatt 30 Seidenglanz 50

Lieferform

Farbton/Abtönen Lagertöne: Weiss, RAL 9010, NCS S0500-N. Bunttöne: gemäss RAL, NCS oder Vorlagen. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit). **Auch über das EUOMix Schnellmisch-System abtönbar.**

Gebinde Metallgebinde à 1 kg oder 6 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfall-datum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung, den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Grundierung Auf Holz: AQUAPUR GRIP Haftvorlack, HAFTVORLACK Aussen und Innen
Auf Nichteisenmetalle: geeignete Haftprimer (z. B. Reaktionsgrund)

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Trocknung Staubtrocken nach: 1 Stunde bei 20°C
Klebfrei nach: 4 Stunden bei 20°C
Griffest: 6 Stunden bei 20°C
Überarbeitbar nach: 10 Stunden bei 20°C

Abhängig von der Schichtdicke und der Temperatur (Werte gültig für 20°C und 75 µm Nassschichtdicke)

Besondere Hinweise Reinigung der Geräte nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder mit Pinselreiniger.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösemittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen!

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.