

EUROSATIN AF

Haftemail 60

Merkblatt 2137 / Version 06 / 12.2022

Produkt Hochwertiger PU-modifizierter Kunstharz-Haftemail mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften für den Baualer.

Pluspunkte

- Stark reduzierte und deutlich verlangsamte Dunkelgilbung
- Frei von Blei-Sikkativen und Bleipigmenten
- Rasche Trocknung für rationelle Arbeitsweise
- Aromatenfreie Formulierung
- Exzellente Schmissfestigkeit
- Hervorragendes Füll- und Deckverhalten
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Sehr gutes Standvermögen und Kantendeckkraft
- Überdurchschnittlich gute Haftung
- Sehr gute Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität

Einsatz Als strapazierfähige Fertiglackierung im Innen- und Aussenbereich auf Holz und Metall nach zweckmässiger Grundierung.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Alkydharz, PU-modifiziertes Alkydharz

Pigmentbasis Titandioxid

Verbrauch Ca. 100 – 150 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Verdünnung Streichen/Rollen: (Verarbeitungsfertig) kann mit Terpentinersatz oder Verdünner 3321 (aromatenfreier Verdünner) verdünnt werden.

Spritzen: Kunstharzverdünner 501 oder Verdünner 3321

Dichte Ca. 1,3 kg/l (Weiss)

Festkörpergehalt Ca. 68% (Weiss)

Lösemittelgehalt (VOC-CH) Ca. 32% (Weiss).

(VOC-EU) EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.

Konsistenz Leicht thixotrop (Streichfertig)

Glanzgrad Seidenglanz

Lieferform

Farbton/Abtönen Lagertöne: Weiss, RAL 9010, NCS S0500 N. Bunttöne: gemäss RAL, NCS oder Vorlagen. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 2% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit). Auch auf EUROmix Schnellmisch-System abtönbar.

Gebinde Metallgebände à 6 kg netto, EUROmix 1 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Trocknung Staubtrocken: 3 Stunden bei 20°C
Griffest: 6 Stunden bei 20°C
Überarbeitbar: 10 Stunden bei 20°C
Durchgetrocknet: 14 Stunden bei 20°C

Besondere Hinweise Geräte nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warmaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösungsmittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen! Getrocknetes Produkt in feinverteilter Form (z.B. Putzlappen, Filtermatten von Spritzkabinen) neigt zur Selbstentzündung.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.