

Diotrol Entgrauer

Reiniger für vergrautes Holz im Aussenbereich

#82500

Beschreibung Diotrol Entgrauer ist ein hochwirksame Spezialreiniger, der vergrautes Holz, welches der UV-Strahlung und der Witterung ausgesetzt war, reinigt und auffrischt. Der natürliche Holz-Charakter und der frische Farbton werden erneut sichtbar.

Anwendungsbereich Vergrautes Holz von Terrassen, Fensterläden, Holzschalungen, Gartenmöbel

Bindemittel & Reaktive Agenzien Wässrige Lösung organischer Stoffe, vollständig biologisch abbaubar

Wirkstoff & Biozide keine

Dichte Ca. 1.000 kg/l

Farbtöne farblos

Gebinde 1L, 2L, 5L

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebände ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Kontakt mit oxidierenden Metallen vermeiden.
Vor Frost schützen. Vor zu starker Erwärmung >30°C schützen.

Untergrundbeschaffenheit Moose und Flechten, sowie getrocknete Harzaustritte, sind vorgängig mechanisch zu entfernen. Stark verschmutzte Gebäudeteile werden vorgängig mit Diolin Allclean gereinigt.

Verarbeitung Pinsel, Roller, Streich- und Nylonbürste,
Nicht unter +5°C, respektive nicht über +30°C verarbeiten.

Verbrauch 5 – 8m² pro Liter Diotrol Entgrauer.
Der Verbrauch variiert nach Holzart und dessen Oberflächenbeschaffenheit.

Verdünnung	gebrauchsfertig
Anstrichaufbau	<p>Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht verdünnen. Das geleeartige Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holz vorgängig anfeuchten zur Optimierung der Wirkung von Diotrol Entgrauer. • Diotrol Entgrauer satt auftragen mit Streichbürste oder Farbroller (langhaarig). • Senkrechte Gebäudeteile werden von oben nach unten bearbeitet. • Diotrol Entgrauer 10 bis maximal 15 Minuten einwirken lassen. Wo nötig, mit einer Nylonbürste nachbearbeiten (Vorsicht, ätzende Spritzer). • Fläche mit reichlich Wasser spülen. Bei Hochdruckreinigern mit reduziertem Druck arbeiten, um die Holzfasern nicht aufzuwerfen. • Auf stark verschmutzten Oberflächen muss der Reinigungsvorgang womöglich wiederholt werden. • Gut trocknen lassen. <p>Machen Sie vorher einen Reinigungsversuch an nicht einsehbarer Stelle. Das Antrocknen des Entgrauers vermeiden.</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)	<p>Nach dem Abwaschen 2 – 3 Tage trocknen lassen.</p> <p>Die Trocknung ist witterungsabhängig und variiert je nach Wasseraufnahme und Beschaffenheit des Holzes.</p>
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.
Sicherheits-hinweise	<p>Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.</p> <p><i>Das Tragen von Gummihandschuhen, Augenschutz und Schutzkleidung wird empfohlen. Nicht mit Nutzpflanzen in Berührung bringen.</i></p>
Bemerkungen	<p>Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre</p>

Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

August 2019, sky