

KABEDUR Klarlack

5 : 1 mit PU Härter 5370 | Aussen & Innen

Merkblatt 907 / Version 20 / 03.2024

Allgemeine Beschreibung

Produkt	KABEDUR Klarlack ist ein wetterfester 2K PU Lack und eignet sich als Überzugslack für Patinafarben sowie für bunte und metallicfarbene 2K PU Lacke. Dieser Klarlack haftet auch direkt auf verschiedenen Metallen.
Bindemittel	Acrylat / aliphatisches Polyisocyanat
Pigmente	Zinkphosphat, organische und anorganische Pigmente
Einsatz	Maschinenbau, Industrielackierwerke, Ablackieren von Patinafarbe
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">– Hohe Wetterbeständigkeit– Keine Vergilbung– Zähelastisch
Glanzgrad	Glanz (Art. 10565), Seidenglanz (Art. 11226), Seidenmatt (Art. 10566)
Gebinde	1 kg, 5 kg
Lagerung	Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis	Gewichtsmässig: 5 : 1 mit PU Härter 5370 (Art. 10481)					
	Für eine schnellere Trocknung kann PU Härter 5400 Rapid (Art. 13937) verwendet werden. Der Glanzgrad kann sich dadurch reduzieren.					
Verdünnung	10 – 30% PU Verdünner 5320 (Art. 10530); die Verwendung eines fremden Verdünners kann zu Störungen und Qualitätseinbussen führen.					
Topfzeit	Ca. 12 h					
Applikation	Hochdruck (Fließ- oder Saugbecher, Drucktank, Pneumatische Pumpe), ESTA tauglich (Definition: siehe Fachinfo 3338 Applikationsarten)					
Lufttrocknung	Staubtrocken	ca. 30 min	klebfrei	ca. 1 h	griffest	ca. 4 h
	Überlackierbar	ca. 6 h	belastbar	ca. 5 Tage		
Forcierte Trocknung	Ablüften	ca. 30 min				
	Trocknen	ca. 60 min bei 60°C		ca. 30 min bei 80°C		
	Eine forcierte Trocknung kann den Glanzgrad gegenüber Lufttrocknung tendenziell erhöhen.					
Trockenschichtdicke	20 – 40 µm					
Verbrauch	Theoretisch	100 g/m ² bei 30 µm Trockenfilmdicke				
	Praktisch	170 g/m ²				
EU-Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt erfüllt den VOC-Grenzwert der RL2004/42/EG nicht und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.					
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C; um Schwitzwasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.					

Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner 5119 (Art. 10516).
Besondere Hinweise	Bezüglich Korrosionsschutz ist die DIN EN ISO 12944 zwingend zu beachten. Als Metallschutzlack darf dieser Anstrichstoff nur im Innenbereich verwendet werden. Für das Konservieren von rostigen Flecken auf Stahlträgern oder Skulpturen ist dieser Klarlack geeignet, kann aber das Fortschreiten der Korrosion nicht verhindern.

Aufbauempfehlung

Untergrund	Stahl, Aluminium, Zink, Holzwerkstoffe (nur Innenbereich)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Schweisstellen müssen gut gereinigt und Zunder entfernt werden. Sehr gut entfetten, schleifen, strahlen Sa 2½ nach ISO 8501 bzw. DIN 55 928, sweepen, phosphatieren, chromatieren.
Vorlacke	KABEDUR Decklacke

Technische Angaben

Dichte	Ca. 0.95 – 1.05 g/cm ³	
Festkörper	Ca. 30 - 35% Gewicht	ca. 18 - 22% Volumen
Flammpunkt	KABEDUR Klarlack	> 21°C
	PU Härter 5370	> 21°C
	PU Härter 5400 Rapid	> 21°C

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen	Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten. Enthält brennbare Lösungsmittel und muss von Zündquellen ferngehalten werden.
Entsorgung	Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.
KABE Recycling	Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.
Allgemeines	Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.